

MOBELMELT

ADEZIVI CU TOPIRE LA CALD PENTRU INDUSTRIA MOBILEI

Fisa cu date tehnice | 80.30-W

Este un adeziv termoplastic cu topire la cald pe bază de rășini sintetice și EVA (etilen-acetat de vinil).

Se folosește la lipirea materialelor din MDF și PAL, PVC, melamină, poliester, ABS, HPL, PP.



DATE TEHNICE

Specificație	Valoare
Formă	Granulară
Vâscozitate Brookfield	45.000 (FOARTE SCĂZUTĂ) - Vâscozitate mPa.s (antrenare la 190°C 29 50 rpm)
Temperatură de înmuiere	100 ± 5 °C
Umiditatea recomandată a materialului	8-10%
Umiditatea recomandată a mediului ambiant	65-75%
Temperatura recomandată a mediului ambiant	>15°C
Temperatura rezervorului	170-200 °C
Temperatura cilindrului	170-200 °C
Culoare	AlburIU
Viteza utilajului	< 30mt/min
Densitate	Mare

SFATURI DE UTILIZARE

Temperatura ambientală trebuie să fie de aprox. 15°C în timpul procesului de aplicare. Adezivul trebuie aplicat pe una din suprafețele materialului de lipit. Umiditatea aerului trebuie să fie de 65-75% iar umiditatea produsului trebuie să fie de 8-10%

AMBALARE

25KG Sac de hârtie

MOBELMELT

ADEZIVI CU TOPIRE LA CALD PENTRU INDUSTRIA MOBILEI

SEDIUL CENTRAL

Barbaros Mh. Ak Zambak Sk.
Varyap Meridian Apt.: 131/A
Ataşehir/Istanbul

FABRICI

1 | Organik Cad. No:11 KOSB Tuzla/Istanbul
2 | Melek Aras Bul. Tuna Cad. No:10 KOSB Tuzla/Istanbul
3 | Analitik Cad. No:59 KOSB Tuzla/Istanbul

CONTACT

info@mobelkant.com
+90 (216) 527 89 79 - 365 54 15
www.mobelkant.com

APLICARE

- Suprafețele trebuie să fie curate, fără noroi, uleiuri, praf sau rugină.
- Se va ține cont de temperatura rezervorului de adeziv, iar temperatura adezivului se va verifica cu dispozitive de măsurare a temperaturii la anumite intervale, în special în cazul schimbărilor de vreme sau de anotimp.
- Temperatura suprafețelor de lipit trebuie să fie mai mare de 15°C. Dacă temperatura suprafeței este scăzută în timpul aplicării, adezivul se poate răci mai repede decât timpul necesar, ceea ce va determina rezultate necorespunzătoare la lipire.
- Rezervorul de topire trebuie curățat în mod regulat.
- Cantitatea de adeziv aplicată pe suprafață poate diferi în funcție de tipul materialelor de lipit.
- În cazul unei pauze între aplicări, temperatura recomandată a creuzetului de topire este de 100-110°C. Astfel se evită arderea adezivului și contribuie la menținerea performanței la eficiență mare.

DURATA DE DEPOZITARE

Durata de depozitare este de 24 luni la temperatura camerei (18-20°C).

CLAUZA DE DELIMITARE

Informațiile cuprinse în prezenta fișă cu date tehnice (TDS) inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului se bazează pe experiența și cunoștințele noastre. Mobelmelt nu răspunde pentru rezultatele obținute de terți.

Vă recomandăm să faceți în prealabil testele proprii pentru a fi siguri că produsul nostru este adecvat nevoilor dvs.

SEDIUL CENTRAL

Barbaros Mh. Ak Zambak Sk.
Varyap Meridian Apt.: 131/A
Ataşehir/Istanbul

FABRICI

- 1 | Organik Cad. No:11 KOSB Tuzla/Istanbul
- 2 | Melek Aras Bul. Tuna Cad. No:10 KOSB Tuzla/Istanbul
- 3 | Analitik Cad. No:59 KOSB Tuzla/Istanbul

CONTACT

info@mobelkant.com
+90 (216) 527 89 79 - 365 54 15
www.mobelkant.com